








851 1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTER


ОПИСАНИЕ	
Универсальный, готовый к применению, однокомпонентный усилитель адгезии, обеспечивающий адгезию ко всем существующим видам пластиков, применяемых для изготовления кузовных элементов автомобилей, а также усиливает адгезию эмалей к стеклу, незаматированному лакокрасочному покрытию. Грунт обладает высокой эластичностью, простотой применения, коротким временем кристаллизации. Имеет возможность окрашивания без применения вторичных грунтов.	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
Все виды пластмасс используемых при производстве автомобильных деталей, стекло, не матированные старые ЛКП, стальные, алюминиевые поверхности, нержавеющая сталь, стекловолокно, катафорезные покрытия.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	Очистка поверхности: удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и мощным средством, ополаскивание чистой водой.
	Подготовка поверхности из мягких пластмасс: Матирование поверхности с использованием матирующей пасты с водой и матирующего абразивного материала. По окончании подготовки необходимо удалить остатки пасты большим количеством воды.
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ	
	Очистка поверхности: Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 851 1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTER с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 <i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	851 1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTER Готов к применению Тщательно встряхните в течении 1-2 мин. перед применением сделайте пробное напыление
НАНЕСЕНИЕ	
	Нанесите 1-2, равномерных, полных слоя на чистую поверхность. Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении; 2-5µm.
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА	
	Сушка между слоями 10 мин. Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 30 минут

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все грунты-выравниватели A1, акриловые и базовые эмали.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Плотность при 20°C: 0,75- 0,8 г/л
Срок хранения 5 лет

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.
Помещения должны хорошо проветриваться.
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru